

Сухая гипсовая смесь Ротбанд

P 121

Материал, область применения, свойства, порядок работы



Область применения

Сухая растворная смесь Ротбанд на основе гипса со специальными добавками, обеспечивающими хорошую адгезию, предназначена для ручной высококачественной штукатурки при внутренней отделке. Является универсальной для всех видов отделываемых поверхностей.

Подготовка поверхности:

Основание должно быть сухим с температурой не ниже + 5°C. Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, с бетона удалить остатки опалубочной смазки. Устранить большие неровности, металлические элементы защитить от коррозии. На сильно впитывающие влагу поверхности, для предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора, нанести с помощью кисти или распылителя грунтовку Грундермиттель, а на не впитывающие влагу, плотные поверхности и бетон, для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью - грунтовку Бетоконтакт.

Приготовление:

Всыпать смесь в чистую, холодную воду (в соотношении примерно 1:0,7) и размешать до однородной консистенции. Использовать чистые емкости и инструменты во избежание сокращения сроков пользования раствором.

Порядок работы:

В течение 20 минут после замеса полутерком или пластмассовой гладилкой нанести штукатурный раствор и разравнять. После легкого смачивания затереть войлочной теркой.

Толщина одного слоя штукатурного намета должна быть в пределах 10 мм, но не менее 5 мм.

Если предусмотрена последующая облицовка плиткой, намет выполнять в один слой минимальной толщиной 10 мм.

Хорошая вентиляция ускоряет высыхание штукатурки. Последующие работы - только после высыхания.

Не работать при температуре ниже +5°C!

Инструменты сразу после использования вымыть!

Расход материала:

на 1 мм слоя на 1 кв.м поверхности около 0,95 кг.

Хранение:

В сухом помещении на деревянных поддонах. Материал в поврежденных мешках использовать в первую очередь. Срок хранения - до 6 месяцев.

Артикул:

11302862 - упаковка в мешках 30 кг.

ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс:(+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua
Донецк (+38 062) 345-1578; Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; Крым (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707.

Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все характеристики относятся к конструкциям и результатам работ, выполненных с соблюдением рекомендаций настоящего документа. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются опытными, и в случаях, отличающихся от указанных должны уточняться.

ROTBAND-RUS UA-10/05-MST